



Rev 0
6/24



TEKNAPUR PRO

Rivestimento poliuretano base acqua (low VOC) protettivo e impermeabile ad alto potere adesivo per strutture in conglomerato cementizio



IL DESCRIZIONE

TEKNAPUR PRO è un rivestimento poliuretano a base acqua monocomponente elastico, a bassissimo contenuto di VOC, altamente permanente, formulato in nano-dispersione acquosa senza solventi nocivi. Applicata a freddo e polimerizzabile a freddo, è indicata per le impermeabilizzazioni di lunga durata. Crea sul supporto uno schermo verso l'ambiente esterno, impedendo la penetrazione degli agenti aggressivi quali CO₂, cloruri, acqua, ossigeno, che contribuiscono alle reazioni che causano il degrado delle strutture.

CAMPI D'IMPIEGO

TEKNAPUR PRO quando viene applicato forma una membrana poliuretano idrofobica, impermeabilizzante al 100%, senza giunzioni, senza possibilità di perdite, che protegge vecchie e nuove strutture in modo efficiente e a lungo termine. Questo rivestimento impermeabile è particolarmente indicato per la protezione di strutture di matrice cementizia esterne. Questo materiale mostra un Tg di -48°C ed è stato progettato per proteggere:

- ponti,
- viadotti,
- cavalcavia,
- facciate verticali,
- terrazze,
- tetti,
- pavimenti,

dove è necessario un allungamento molto elevato delle prestazioni impermeabilizzanti. TEKNAPUR PRO possiede un'adesione eccezionale su diversi substrati come calcestruzzo, malte cementizie, ceramica, resina epossidica e pietra.

VANTAGGI

I punti di forza di TEKNAPUR PRO sono:

- la resistenza all'acqua anche in contatto prolungato (le acriliche si delaminano) permeabilità al vapore (classe 2, nonostante la sua resistenza all'acqua);
- l'adesione su vetro e calcestruzzo anche umido;
- non sviluppa CO₂ durante l'essiccazione (bolle durante essiccazione su supporto umido tipico degli isocianati);
- è totalmente alifatico;
- è resistente ai raggi UV;
- il contenuto di isocianati monomeri risulta largamente < 0,1%;
- possiede alti livelli di Crack Bridging: classe A5 e TG -45°C del polimero con elevata tenacità alla lacerazione, rispetto ai rivestimenti acrilici;
- è un prodotto a base d'acqua (senza alcun componente nocivo)
- una volta applicato, forma una membrana senza giunzioni
- mantiene le sue proprietà meccaniche in un intervallo di temperatura di Da -40°C a +90°C;
- fornisce permeabilità al vapore acqueo;

SCHEDE TECNICHE



TEKNA CHEM S.p.A.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11

Web: www.teknachemgroup.com - E-mail: info@teknachemgroup.com - Fax: +39 0362.91.93.96

TEKNAPUR PRO




- adesione totale della superficie senza alcun ulteriore ancoraggio;
- la superficie impermeabilizzata è pedonabile;
- anche se la membrana si danneggia, può essere facilmente riparata localmente in pochi minuti;
- basso contenuto di VOC < 100 g/l
- basso costo

.....

Prova adesione su vetro e malta cementizia, dopo 28 giorni immersione continua in acqua distillata (a destra TEKNAPUR PRO, a sinistra un equivalente prodotto tradizionale):



Crack bridging tests > class A5



TEKNAPUR PRO

SCHEDA TECNICA



TEKNA CHEM S.p.A.
 Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.l. 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11
 Web: www.teknachemgroup.com - E-mail: info@teknachemgroup.com - Fax: +39 0362.91.93.96



TEKNAPUR PRO, come protezione pellicolare filmogena di strutture in c.a., rispetta i seguenti requisiti standard:

- Capacità di ponte fessura come secondo EN 1062-7 e EN 1504-2 classe A5; EN12311-2 a - 25°C
- Impermeabilizzazione secondo EN 1062-3 < 0,1 Kg/m²h^{0,5}
- Permeabilità al vapore secondo ISO 7783-2
- Permeabilità alla CO₂ più bassa secondo EN 1062-6
- Resistenza alla pressione dell'acqua secondo EN 14891 classe A7;
- Eccellente resistenza al gelo-disgelo (anche in presenza di Sali disgelanti) e durata ai raggi UV secondo EN 1062-11
- Forte adesione e minore umidità e sensibilità all'acqua anche su piastrelle vetrate;
- Elevata tenacità e recupero elastico;
- Resistenza all'abrasione secondo ISO 7784-2

Prestazioni di TEKNAPUR PRO

Requisiti	
Adesione al calcestruzzo	> 3 MPa
Permeabilità al vapor d'acqua: - coefficiente di diffusione al vapore - spessore di aria equivalente	$\mu < 40.000$ Sd < 6,5 m (sp.100 μm)
Permeabilità alla CO ₂ - coefficiente di diffusione alla CO ₂ - spessore di aria equivalente	$\mu > 1.000.000$ Sd > 100 m (sp.100 μm)
Crack bridging	A5
Resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti - aderenza al calcestruzzo per trazione diretta dopo i cicli	> 3 MPa
Permeabilità all'acqua (assorbimento capillare)	< 0,005 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Invecchiamento artificiale	Nessun degrado
Resistenza all'abrasione	-----

CARATTERISTICHE TECNICHE

	UNITA'	VALORE	METODO
Contenuto Non Volatile	%	43 ± 1	EN ISO 3251
Forma fisica		Liquida	
Colore		Pigmentato o trasparente	
pH		7-9	EN 1262
Viscosità (Brookfield 20rpm/25°C)	mPa.s	<500	EN ISO 3219
Allungamento	%	1000	ASTM D 882-18
Tg	°C	- 48	EN 12614
MFFT	°C	4	ASTM D 2354

Essiccazione al tatto (400 μm umidi):	2-3 h	
Crack bridging (20°C a 7gg film 800 μm in due mani):		classe A5 (EN 1062-7)
Prova adesione su vetro dopo immersione in acqua:		non delamina
Prova adesione a trazione (EN 1542) su cls (MC 07 EN 1766):		> 1,5Mpa





PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Eliminare dalla superficie del supporto tutte le parti incoerenti ed eventuali contaminanti (disarmanti), mediante sabbiatura seguita da pulizia con aria compressa o idro-lavaggio.

Qualora il supporto presenti vespai od altre imperfezioni superficiali si dovrà provvedere al risanamento mediante rasatura con malte strutturale GRAUTEK RASANTE.

Quando il supporto presenta veri e propri degradi, ammaloramenti profondi, si dovrà asportare il calcestruzzo degradato e/o contaminato e provvedere al risanamento in primis delle barre d'armatura (pulendole da eventuali strati ossidativi e proteggendoli con il PROTEK), dopodiché si applica in funzione dello spessore o il GRAUTEK R (malta strutturale tixotropica fino a sp. Di 8cm) o AETERNUM PLATE MB (micro-betoncino strutturale a ritiro compensato per sp. > 8 cm).

NB. Su supporti solidi e sani ($R_{cK} \geq 30$ Mpa) il prodotto non necessita di alcun primer di ancoraggio.

Su supporti lisci è consigliabile utilizzare EPOTEK PRIMER, primer epossidico senza solventi con spolvero di quarzo, per aumentare la superficie d'aggancio.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Non applicare a temperature inferiori a +5°C.

TEKNAPUR PRO potrà essere applicato a spruzzo mediante pompa airless o a rullo, preferibilmente in due mani.

Il tempo intercorrente tra l'applicazione e lo strato successivo dovrà essere di 2-3 h.

CONSUMI

Indicativamente il consumo risulta di 0,5 – 0,6 kg/m² applicato in due o tre strati incrociati. Questa copertura si basa sull'applicazione a rullo su una superficie liscia in condizioni ottimali. Fattori come la porosità superficiale, la temperatura e il metodo di applicazione possono alterare il consumo.

CONFEZIONI

TEKNAPUR PRO è disponibile in:

- secchi da 20 kg
- fusti da 100 kg
- cisternette da 1.000 kg.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

TEKNAPUR PRO deve essere conservato in un contenitore ben chiuso a temperatura ambiente e protetto dalla luce solare diretta, al fine di prevenire l'evaporazione dell'acqua. Evitare di conservare a temperature al di sotto di +5°C e non superiori a +40°C.

Si consiglia di mescolarlo bene, prima dell'uso.

In queste condizioni, il prodotto è stabile per 6 mesi.

Danni irreversibili saranno causati se il prodotto viene congelato.

Dopo questo tempo, TEKNA CHEM non è responsabile in alcun modo, se il prodotto non soddisfa le specifiche.

AVVERTENZE

Il prodotto non provocare inconvenienti d'alcun genere agli applicatori che comunque durante la miscelazione e l'applicazione dovranno indossare guanti, occhiali ed idonei indumenti di lavoro.

In particolare, il prodotto non deve contenere idrocarburi clorurati, metanolo, benzene ed altre sostanze d'analogia o maggiore tossicità.



INDICAZIONI TECNICHE

RIVESTIMENTO PROTETTIVO TIPO PP

Bicomponente a base di resina poliuretanica elastomerica

Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Fornitura e posa in opera di rivestimento elastico, per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera. Il rivestimento, completamente impermeabile all'acqua, dovrà resistere anche all'azione del gelo, dei raggi ultravioletti ed inoltre impedire la penetrazione della CO₂. L'applicazione dovrà essere effettuata, previa preparazione del supporto in calcestruzzo, in uno spessore secco non inferiore a 400 µm, previa applicazione di primer bicomponente a base di resine epossipoliamicidiche, in uno spessore secco minimo di 50 µm al fine di regolare l'assorbimento del supporto e migliorare l'adesione del rivestimento. La finitura inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 3 MPa;
- Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C;
- Permeabilità CO₂ conforme alla normativa UNI EN 1062-6;
- Permeabilità al vapore acqueo conforme alla normativa UNI EN 7783.

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

